


 АРТИКУЛ:
K28CNW

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный нейтральный силиконовый герметик предназначен для герметизации строительных и конструктивных швов. Имеет нейтральную систему отверждения. Применяется для наружных и внутренних работ. Устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолетовому излучению. Обладает отличной адгезией к пористым и непористым покрытиям, таким строительным материалам как: стекло, алюминий, сталь, ПВХ, бетон, гранит, дерево и т.д. Герметик не вызывает коррозии металлов и не вступает в реакцию с щелочными поверхностями. ПРЕДНАЗНАЧЕН: Герметизация оконных и дверных рам и конструкций, дверных наличников и т.д. Герметизация при монтаже сантехнического оборудования, ванн, душевых кабин, раковин, стеклянных перегородок, кухонь. Герметизация швов примыкания стекла к профильным конструкциям. Применяется при герметизации в малоподвижных стеновых конструкциях, вентиляционных и водосточных системах. Склеивание и герметизация плинтусов, подоконников, кровельных покрытий, перегородок из металла, дерева и ПВХ профилей и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация оконных рам, дверных блоков;
- герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования;
- монтаж и герметизация стеклянных конструкций и перегородок;
- герметизация швов примыкания стекла к профильным конструкциям;
- герметизация вентиляционных и водосточных систем;
- герметизация швов кровельных покрытий, перегородок из металла, пвх профилей, уплотнение швов из бетона, кирпичной кладки и камня.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- проявляет прекрасную адгезию к большинству строительных материалов;
- не меняет цвет и прочность под воздействием солнечного света;
- водонепроницаем;
- устойчив к изменению размеров шва за счёт запаса эластичной упругости;
- широкий температурный диапазон использования в отвердевшем состоянии;
- проявляет устойчивость к образованию грибков и плесени;
- однородный, густой, тиксотропный, не растекается и не сползает на поверхности и в швах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Цвет герметика	белый	визуально
Температура применения	от +5°C до +40°C	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Термостойкость шва	от -40°C до +110°C	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Время отлипа, мин	8-10*	
Время отверждения, сутки	2-3 мм*	
Время образования поверхностной плёнки	20-30 мин *	
Коэффициент растяжения	≥ 400%	
Объём заполнения, мл	280	

* При температуре +23°C и относительной влажности 50%.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Поверхности должны быть очищенными от ржавчины и пыли, сухими и обезжиренными. Срежьте носик насадки на толщину шва под углом 45° и навинтите насадку на выходное отверстие. Минимальная ширина соединений - 6 мм, максимальная ширина соединений - 25 мм. С помощью монтажного пистолета аккуратно выдавливайте герметик в шов. Шов разгладить шпателем, смоченным в воде или мыльном растворе. При желании получения чистой и аккуратной работы, используйте заранее наклеенную по краям шва самоклеящуюся ленту, которую необходимо снять до образования поверхностной пленки.

Остатки не отверждённого герметика без промедления удалить с инструментов и других поверхностей. После отверждения остатки силикона можно удалить только механическим путем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СОСТАВ: Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнитель, активатор адгезии, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 МЕСЯЦА при соблюдении правил хранения.

ТРАНСПОРТИРОВКА: При транспортировке допускается до пяти циклов замораживания до -15°C продолжительностью до 1 месяца.

