# REFIT 65
## ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА**

ОБЪЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 1000 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/816

REFIT ECOLINE

**АРТИКУЛ: R82S65W**

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для профессиональных работ по герметизации, тепло- и звукоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа деталей в строительных конструкциях.

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:** Однокомпонентная однокомпонентная полиуретановая профессиональная монтажная пена, специально разработанная для работ в летний период. Температура применения от +5°С до +35°С. Пена имеет улучшенную производительность, обеспечивающую экономию при нанесении. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, дерево, металл, пластик и т.д., за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Излишки застывшей пены при необходимости можно срезать ножом. Пену необходимо защищать от УФ-лучей: закрыть герметиком, наличниками, шлифовать, штукатурить, окрашивать. Пена безвредна для озонового слоя атмосферы.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- монтаж окон и дверных рам (даже с увеличенными монтажными зазорами)
- теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления
- монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.
- звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров, соединение готовых сборных элементов в каркасном строительстве

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- устойчивость к плесени и влаге
- стабильно высокий выход
- модернизированная формула соответствует требованиям экологической безопасности

ЭКО

| Показатель | Норма | Стандарт |
|---|---|---|
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| Время отлипа (образования пленки) * | не более 8 мин | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |
| Время резки на 1 см * | не более 20 мин | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |
| Время полного отверждения * | не более 17 ч | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |
| **ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| Кажущаяся плотность | не менее 12 кг/м³ | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |
| Прочность сцепления с основанием | не менее 0,05 кН/м² | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |
| Стабильность размеров монтажной пены (усадка) | не более 10% | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |
| Теплопроводность | не более 0,04 Вт/мК | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 8% | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |
| Прочность при сжатии при 10% линейной деформации | не менее 0,02 МПа | ГОСТ 17177 |
| Водопоглощение при частичном погружении | не более 2,5% | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |
| Выход | до 65 л | ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 |

* При t° +23±5°С и относительной влажности 40-60% или с использованием дополнительного увлажнения

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхности, на которые наносится пена, очистить от грязи, пыли, жира.
Для получения наилучшего результата до нанесения монтажной пены рабочие поверхности увлажнить.
Перед применением выдержать баллон при температуре от +18˚С до +25˚С не менее 4 часов.
Перед использованием баллон необходимо встряхнуть в течение 30 секунд в направлении оси вращения баллона резкими поступательными движениями.
Держите пистолет рукояткой вниз дулом от себя и накрутите на него монтажную пену до конца, хорошо зафиксировав баллон.
Заполнять щели следует снизу-вверх примерно на 2/3 объёма в зависимости температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха.
Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
Ширина и глубина шва не должна превышать 60 мм (ГОСТ 30971-2012). Швы более 60 мм следует заполнять зигзагообразными движениями в 2-3 подхода, соблюдая увлажнение и временной интервал между слоями от 3-х до 8 минут.
Обработка монтажного шва после первичного отверждения на глубину 1 см возможна через 20 минут.
Излишки нанесённой пены необходимо срезать ножом.
Процесс полной полимеризации пены составляет 17 часов. С уменьшением температуры окружающей среды (поверхности) и снижением влажности, процесс полимеризации увеличивается.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

**Условия хранения:** хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.
**Срок хранения:** 18 месяцев при соблюдении правил хранения.
**Транспортировка и хранение:**
Максимальное время транспортировки при температуре до -30°С не более 28 суток.
После транспортировки с нарушением температурного режима перед использованием необходимо провести термостатирование баллонов при температуре +15~+25°С:
- при транспортировке до 3 дней термостатируют от 24 часов;
- при транспортировке от 3 до 7 дней термостатируют от 2 до 7 суток;
- при транспортировке более 7 дней термостатируют от 7 суток.

Монтажная пена выдерживает не более 4-х циклов переморaживания (не более -30°С) и нагревания (не более 35°С) при хранении и транспортировке.
Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной, следует соблюдать положение баллона аэрозольным клапаном вверх согласно манипуляционному знаку «ВВЕРХ».
Запрещается нагревать баллон до температуры выше 50°С, оставлять под прямым воздействием солнечного света (приводит к перегреву баллона).
**Состав:** полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.
**ТУ 20.30.22-005-05025016-2023** (взамен ТУ 2257-001-31846334-2015)