KOLT

КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

АРТИКУЛ:
K87S10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 1000 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/816

Kelt PROFESSIONAL PROTECTION

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Быстротвердеющий и высокопроизводительный клей-пена для использования внутри и снаружи здания. Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Универсальный быстротвердеющий полиуретановый клей-пена в аэрозольном баллоне для применения в летний период. Обладает высокой степенью адгезии и предназначен для приклеивания плит из пенопласта, полистирола (в том числе XPS), минеральной ваты, гипсокартона, древесины (ДСП, ДВП, ОСП, МДФ), декора и других материалов на бетон, штукатурку, дерево, металл, кирпич, жесткий пластик. Благодаря минимальному расширению не деформирует профиль наклеиваемых отделочных изделий. Существенно ускоряет отделочные работы, экономичен в использовании. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Клей-пена безвреден для озонового слоя атмосферы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- подходит для всех видов строительных и отделочных материалов
- рекомендуется для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные, битумные и деревянные поверхности в различных системах наружной и внутренней теплоизоляции, при теплоизоляции кровель, а также уплотнения стыков между плитами при этих работах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- характеризуется низким расширением, не деформирует склеенные элементы
- имеет высокую адгезию к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена и тефлона
- существенно ускоряет отделочные работы, экономичен и прост в использовании
- аэрозольная форма выпуска обеспечивает комфорт и чистоту при работе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	***Норма***	***Стандарт***
Цвет	Голубой	
Температура применения	от +5°С до +35°С	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Температура баллона	от +18°С до +25°С	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Прочность сцепления, кН/м², (МПа) не менее:		ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
древесно-стружечные плиты, дерево массив	≥0,3 кН/м²	
полистирол плиты	≥0,1 кН/м²	
пенобетон, бетон	≥0,15 кН/м²	
гипсокартон, ГВЛ	≥0,1 кН/м²	
Открытое время *	3-4 мин	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Время коррекции *	10-11 мин	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Минимальное время фиксации *	30 мин	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Время полной полимеризации *	не более 17 ч	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Площадь склеиваемой поверхности, м²	до 10 м²	

* - при температуре окружающей среды 23±5°С и относительной влажности 40-60%.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением выдержать баллон при температуре от +18˚С до +25˚С не менее 4 часов.
2. Перед использованием баллон необходимо встряхнуть в течение 30 секунд в направлении оси вращения баллона резкими поступательными движениями.
3. Снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить баллон с пеной на пистолет, положение баллона ДНОМ ВВЕРХ.
4. Держа пистолет рукояткой вниз дулом от себя, накрутить на него до конца баллон, хорошо зафиксировав.
5. Рабочее положение баллона - ДНОМ ВВЕРХ.
6. Поверхность перед нанесением увлажнить.
7. Наносить клей на поверхность, отступая от края поверхности 1-2 см. Нанесение клея на лёгкие детали декора или полистирольные панели может не превышать 25-30% поверхности. Для более тяжелых блоков клей наносить на 75-80% поверхности, расстояние между полосами не более 40 см.
8. Клей наносится дорожкой 30-40 мм в диаметре. Схема нанесения клея зависит от используемых элементов.
9. После нанесения клея необходимо подождать 3-4 минуты и соединить склеиваемые поверхности, растерев полосы клея. Время коррекции или время до окончательной фиксации не более 10-11 минут. С усилием прижав детали друг к другу, фиксируют их в течение 1-2 минут.
10. Обработка склеиваемых деталей возможна через 25-30 минут. Полное отверждение через 17 часов.
11. После использования пены, пистолет снять и ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть очистителем монтажной пены. Если баллон использован не до конца, то промыть необходимо крест-кольцо и клапан баллона для повторного использования баллона.
12. Отвердевший клей-пену можно удалить механически или специальным очистителем для затвердевшей пены.
13. Отвердевший клей-пену необходимо защищать от действия УФ-лучей и атмосферных осадков, оштукатурив или окрасив.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Условия хранения: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.

Срок хранения: 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

Температурный режим транспортировки

Максимальное время транспортировки при температуре до -30°С, не более 28 суток.

После транспортировки с нарушением температурного режима, перед использованием, необходимо провести термостатирование баллонов при температуре +15~+25°С:

- при транспортировке до 3 дней термостатируют от 24 часов;
- при транспортировке от 3 до 7 дней термостатируют от 2 до 7 суток;
- при транспортировке более 7 дней термостатируют от 7 суток.

Монтажный клей-пена выдерживает не более 4-х циклов перемораживания (не более -30°С) и нагревания (не более 35°С) при хранении и транспортировке.

Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной, рекомендуется хранить баллон в вертикальном положении.

Состав: полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.

ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 (взамен ТУ 20.52.10-004-05025016-2019)