KOLT
КЛЕЙ-ЦЕМЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 1000 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/816

АРТИКУЛ:
K93S28

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Клей-цемент для газобетонных блоков - это готовая к применению смесь, предназначенная для соединения и крепления строительных материалов. Заменяет сухие смеси.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Однокомпонентный полиуретановый профессиональный клей-цемент характеризуется низким расширением и имеет высокую скорость затвердевания. Идеально подходит для возведения несущих и самонесущих стен. Разработан для всех типов кладки из газобетонных, пенобетонных, кирпичных, пазогребневых блоков, гипсовых, керамзитобетонных и железобетонных изделий. Создаёт единый монолитный шов, препятствующий проникновению влаги и обеспечивающий отличную тепло- и звукоизоляцию. Обладает высокой адгезией к большинству существующих строительных материалов. Экономичен и прост в использовании. Ускоряет кладочные и отделочные работы. Фиксация через 2 часа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- идеально подходит для возведения стен при наружных и внутренних строительных работах
- разработан для всех типов кладки из стандартных газо- и пенобетонных блоков, керамического и газосиликатного кирпича, камня, керамзитобетона и известняка
- может применяться для монтажа шифера, плитки, панелей из древесины и гипсокартона

ПРЕИМУЩЕСТВА

- характеризуется низким расширением и высокой адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена и тефлона
- благодаря низкой теплопроводности не создаёт в кладочном шве температурных мостов («мостиков холода»), что значительно повышает конструктивную прочность и эффективность теплозащиты здания
- существенно ускоряет кладочные и отделочные работы, экономичен и прост в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	*Норма*	*Стандарт*
Цвет	серый	
Температура применения	от +5°С до +35°С	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Температура баллона	от +18°С до +25°С	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Прочность сцепления с бетоном	≥0,15 кН/м²	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Открытое время *	3-4 мин	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Время коррекции *	10-11 мин	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Минимальное время фиксации *	30 мин	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Время полной полимеризации *	не более 17 ч	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Выход клея-цемента с 1 баллона	28 газобетонных блоков	

* - при температуре окружающей среды 23±5°С и относительной влажности 40-60%.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед началом работы выдержать баллон при температуре от +18˚С до +25˚С не менее 4 часов.
2. Перед использованием баллон необходимо встряхнуть в течение не менее 30 секунд в направлении оси вращения баллона резкими поступательными движениями.
3. Снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить на него пистолет.
4. Во время накручивания баллон должен находиться ДНОМ ВНИЗ, а пистолет направлен дулом по направлению от себя.
5. Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
6. При кладочных работах клей-цемент наносить дорожками диаметром 20–30 мм вдоль вертикальных и горизонтальных плоскостей блоков на расстоянии 30–50 мм от края блока.
7. Соединить склеиваемые поверхности в течение 3-4 минут после нанесения клея.
8. Положение приклеенных блоков можно корректировать в течение 1–2 минут.
9. Обработка склеиваемых деталей возможна через 25-30 минут. Полное отверждение через 17 часов.
10. После использования клей-цемента, пистолет снять и ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть очистителем для незатвердевшей монтажной пены. Если баллон использован не до конца, то промыть крест-кольцо и клапан баллона для повторного использования баллона.
11. Отвердевший клей-цемент можно удалить механически или специальным очистителем для затвердевшей пены.
12. Отвердевший клей-цемент необходимо защитить от действия УФ-лучей и атмосферных осадков, оштукатурив или окрасив.
13. Не рекомендуется снимать пистолет до полного использования, во избежание неконтролируемого выхода клей-цемента и загрязнения клапана.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Условия хранения: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.
Срок хранения: 12 месяцев при соблюдении правил хранения.
Температурный режим транспортировки
Максимальное время транспортировки при температуре до -30°С, не более 28 суток.
После транспортировки с нарушением температурного режима, перед использованием, необходимо провести термостатирование баллонов при температуре +15~+25°С:
- при транспортировке до 3 дней термостатируют от 24 часов;
- при транспортировке от 3 до 7 дней термостатируют от 2 до 7 суток;
- при транспортировке более 7 дней термостатируют от 7 суток.

Монтажный клей-пена выдерживает не более 4-х циклов переморaживания (не более -30°С) и нагревания (не более 35°С) при хранении и транспортировке.
Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной, рекомендуется хранить баллон в вертикальном положении.
Состав: полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.
ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 (взамен ТУ 20.52.10-004-05025016-2019)