



АТИКУЛ:
R26CSW

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванн, душевых и санитарных узлов. Подходит для использования вокруг раковин в кухнях, для герметизации посудомоечных и стиральных машин, а так же при остеклении и т.д. Герметик пригоден для широкого спектра строительных и ремонтных манипуляций и внутри, и снаружи помещений. Не рекомендован для работ с металлическими поверхностями, подверженными коррозии, без предварительной подготовки плоскости. Не нуждается в окрашивании.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Однокомпонентный силиконовый герметик кислотного типа предназначен для герметизации строительных и конструкционных швов, дверных и оконных рам. При отверждении доходит до состояния прочного каучука.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванн, душевых и санитарных узлов;
- герметизация раковин в кухнях, посудомоечных и стиральных машин;
- при остеклении.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- эффективен для дезинфекции швов и труднодоступных мест;
- не меняет цвет и прочность под воздействием солнечного света;
- водонепроницаем;
- устойчив к изменению размеров шва за счёт запаса эластичной упругости;
- широкий температурный диапазон использования в отвердевшем состоянии;
- проявляет устойчивость к образованию грибка и плесени;
- однородный, густой, тиксотропный, не растекается и не сползает на поверхности и в швах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Цвет герметика	белый	визуально
Температура применения	от +5°C до +40°C	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Термостойкость шва	от -40°C до +110°C	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Время отлипа, мин	8-10*	
Время отверждения, сутки	2-3 мм*	
Твердость по Шору А	14	
Коэффициент растяжения	≥ 400%	
Объем заполнения, мл	260	

* При температуре +23°C и относительной влажности 50%.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Поверхности должны быть очищенными от ржавчины и пыли, сухими и обезжиренными. Срежьте носик насадки на толщину шва под углом 45° и навинтите насадку на выходное отверстие. Минимальная ширина соединений - 6 мм, максимальная ширина соединений - 25 мм. С помощью монтажного пистолета аккуратно выдавливайте герметик в шов. Шов разгладить шпателем, смоченным в воде или мыльном растворе. При желании получения чистой и аккуратной работы, используйте заранее наклеенную по краям шва самоклеящуюся ленту, которую необходимо снять до образования поверхностной пленки.

Остатки не отвержденного герметика без промедления удалить с инструментов и других поверхностей. После отверждения остатки силикона можно удалить только механическим путем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СОСТАВ: Силиконовый полимер, алифатические углеводороды, наполнители, вулканизирующий агент, активаторы адгезии, антигрибковые и другие функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 МЕСЯЦА при соблюдении правил хранения.

ТРАНСПОРТИРОВКА: При транспортировке допускается до пяти циклов замораживания до -15°C продолжительностью до 1 месяца.

