# KOLT
КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КЛЕЙ-ПЕНА

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 1000 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/816

АРТИКУЛ K87S10

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Быстро твердеющий и высокопроизводительный полиуретановый клей-пена в аэрозольном баллоне для использования внутри здания и снаружи. Подходит для ВСЕХ видов строительных, отделочных и теплоизоляционных материалов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Однокомпонентный полиуретановый профессиональный клей-пена с высокой степенью адгезии идеально подходит для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные, битумные и деревянные поверхности в различных системах наружной и внутренней теплоизоляции. Благодаря минимальному расширению не деформирует профиль наклеиваемых отделочных изделий. Существенно ускоряет отделочные работы, экономичен в использовании. Используется в летний период (от +5°С до +35°С) при температуре баллона не ниже 16˚С. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Полное отверждение через 17 часов. Клей-пена безвреден для озонового слоя атмосферы.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов.

## ПРЕИМУЩЕСТВО

• Характеризуется низким расширением, не деформирует склеиваемые элементы
• Имеет высокую адгезию к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена и тефлона
•Рекомендуется для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные, битумные и деревянные поверхности в различных системах наружной и внутренней теплоизоляции, при теплоизоляции кровель, а также уплотнения стыков между плитами при этих работах
• Существенно ускоряет отделочные работы, экономичен и прост в использовании. Аэрозольная форма выпуска обеспечивает комфорт и чистоту при работе

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель | Норма | Стандарт |
|---|---|---|
| Цвет | Голубой | |
| Температура применения | от +5°С до +35°С | ТУ 20.52.10-004-05025016-2019 |
| Температура баллона | от +15°С до +30°С | ТУ 20.52.10-004-05025016-2019 |
| Прочность сцепления, кН/м2,(МПа) не менее: | | |
| пенополистерол | 100 (0,1) | |
| гипсоволокно | 100 (0,1) | |
| гипсокартон | 100 (0,1) | |
| пено-бетон | 100 (0,1) | |
| Влагопоглощение по объему при поверхностном воздействии | | |
| влаги за 24 ч, не более, % | 5 | |
| Термостойкость | от -40°С до +90°С | |
| Площадь склеимовой поверхности, м2 | до 10м² | |
| Открытое время/ время коррекции, мин | 3/ 10 | |
| Минимальное время фиксации, мин | не более 60 | |
| Время полной полимеризации, ч | 17 | |

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхности, на которые наносится пена, очистить от грязи, пыли, жира. Для получения наилучшего результата до нанесения клей-пены рабочие поверхности увлажнить.
1. Перед применением выдержать баллон при температуре от +15˚С до +30˚С не менее 4 часов.
2. Перед использованием баллон необходимо встряхнуть в течение не менее 30 секунд в направлении оси вращения баллона резкими поступательными движениями.
3. Снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить на него пистолет.
4. Во время накручивания баллон должен находиться ДНОМ ВНИЗ, а пистолет направлен дулом по направлению от себя.
5. Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
6. Клей-пена наносится дорожками шириной 20-30 мм по периметру плиты, расстояние полосы клея от края плиты должно составлять 30-40 мм.
7. Схема нанесения клея зависит от используемых плит.
8. После нанесения клея необходимо подождать 2-3 минуты и соединить склеиваемые поверхности, с усилием прижав их к друг другу. Время коррекции до 10 минут.
9. Обработка склеиваемых деталей возможна через 60 минут. Полное отверждение через 17 часов. Избытки клея после полного затвердевания срезать ножом.
10. После использования клей-пены пустой баллон утилизировать. Если баллон не использовался до конца, то необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть клапан очистителем монтажной пены.
11. Отвердевший клей-пену можно удалить механически или специальным очистителем для затвердевшей пены.
12.Отвердевший клей-пену необходимо защищать от действия УФ-лучей и атмосферных осадков оштукатурив или окрасив.
14. Не рекомендуется снимать пистолет до полного использования, во избежание неконтролируемого выхода клей-пены и загрязнения клапана.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

**Условия хранения:** Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.
**Срок хранения:** 12 месяцев при соблюдении правил хранения
**Температурный режим транспортировки:** <-20ºС - 13 суток/ от -20ºС до -10ºС - 15 суток/ от -10ºС до 0ºС - 18 суток/ от +25ºС до +35ºС - 15 суток/ от +35ºС до +45ºС - 13 суток*
*После транспортировки при температурах выше +25ºС и ниже -10ºС необходимо термостатирование перед применением продукта в течение 1-х суток, при температурах выше +35ºС и ниже -20ºС – в течение 3-х суток.
Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной рекомендуется хранить баллон в вертикальном положении.
СОСТАВ: полиметиленполифениленизоцианат, полиольный компонент, пропеллент
ТУ 20.52.10-004-05025016-2019