SUPER 70 МОНТАЖНИК
ВСЕСЕЗОННАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 1000 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/816

SUPER МОНТАЖНИК

АРТИКУЛ:
SM85U70

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Для профессиональных работ по герметизации, тепло- и звукоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа оконных и дверных рам, уплотнении отверстий деталей в строительных конструкциях.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Однокомпонентная полиуретановая профессиональная монтажная пена, специально разработанная для круглогодичных работ по монтажу окон, дверей и других строительных конструкций. Температура применения от -10 ˚С до +35 ˚С. Пена имеет улучшенную производительность, обеспечивающую экономию при нанесении. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, дерево, металл, пластик и т.д., за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Затвердевшую пену необходимо защищать от действия УФ-лучей. Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Пена безвредна для озонового слоя атмосферы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- монтаж окон и дверных рам (даже с увеличенными монтажными зазорами)
- теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления
- монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.
- звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров, соединение готовых сборных элементов в каркасном строительстве

ПРЕИМУЩЕСТВА

- расширенный диапазон рабочих температур
- экономия времени монтажников
- высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- экологичность – не разрушает озоновый слой

Показатель	Норма	Стандарт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Время отлипа (образования пленки) *	не более 7 мин	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Время полного отверждения *	не более 24 ч	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Кажущаяся плотность	не менее 12 кг/м³	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,05 кН/м²	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Стабильность размеров монтажной пены (усадка)	не более 10%	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Теплопроводность	не более 0,04 Вт/мК	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Относительное удлинение при разрыве	не менее 8%	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Прочность при сжатии при 10% линейной деформации	не менее 0,02 МПа	ГОСТ 17177
Водопоглощение при частичном погружении	не более 2,5%	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Выход	до 70 л	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023

* При t° +23±5°С и относительной влажности 40-60% или с использованием дополнительного увлажнения

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхности, на которые наносится пена, очистить от грязи, пыли, жира.
Для получения наилучшего результата до нанесения монтажной пены рабочие поверхности увлажнить.
Перед применением выдержать баллон при температуре от +18˚С до +25˚С не менее 4 часов.

Оптимальные температуры баллона в зависимости от окружающей среды:

t° окруж. среды, °С	35~20	19~5	5~0	-1~-10
t° баллона,°С	25~18	18~15	15~12	12~10

Перед использованием баллон необходимо встряхнуть в течение 30 секунд в направлении оси вращения баллона резкими поступательными движениями.
Держите пистолет рукояткой вниз дулом от себя и накрутите на него монтажную пену до конца, хорошо зафиксировав баллон.
Заполнять щели следует снизу-вверх примерно на 2/3 объёма в зависимости температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха.
Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
Ширина и глубина шва не должна превышать 60 мм (ГОСТ 30971-2012). Швы более 60 мм следует заполнять зигзагообразными движениями в 2-3 подхода, соблюдая увлажнение и временной интервал между слоями от 3-х до 8 минут.
Обработка монтажного шва после первичного отверждения на глубину 1 см возможна через 20 минут.
Излишки нанесённой пены необходимо срезать ножом.
Процесс полной полимеризации пены составляет 24 часа. С уменьшением температуры окружающей среды (поверхности) и снижением влажности, процесс полимеризации увеличивается.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Условия хранения: хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.
Срок хранения: 18 месяцев при соблюдении правил хранения.
Транспортировка и хранение:
Максимальное время транспортировки при температуре до -30°С не более 28 суток.
После транспортировки с нарушением температурного режима перед использованием необходимо провести термостатирование баллонов при температуре +15~+25°С:
- при транспортировке до 3 дней термостатируют от 24 часов;
- при транспортировке от 3 до 7 дней термостатируют от 2 до 7 суток;
- при транспортировке более 7 дней термостатируют от 7 суток.

Монтажная пена выдерживает не более 4-х циклов переморaживания (не более -30°С) и нагревания (не более 35°С) при хранении и транспортировке.
Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной, следует соблюдать положение баллона аэрозольным клапаном вверх согласно манипуляционному знаку «ВВЕРХ».
Запрещается нагревать баллон до температуры выше 50°С, оставлять под прямым воздействием солнечного света (приводит к перегреву баллона).
Состав: полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.
ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 (взамен ТУ 2257-001-31846334-2015)