REFIT

Клей-герметик REFIT полиуретановый чёрный

ОБЬЕМ ТУБЫ , МЛ: 600 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 20/1680

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АРТИКУЛ: R40CUB

НАЗНАЧЕНИЕ: Для герметизации швов в промышленных полах и других вертикальных, горизонтальных и потолочных швах; для гидроизоляции и герметизации при кровельных, плотничных, слесарных работах; для герметизации монтажных соединений санитарно-технических изделий; для герметизации мест прохода инженерных коммуникаций через различные строительные конструкции; для склеивания черепицы, кирпича, металла, дерева и других материалов. Подходит для внутренних и наружных работ.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Однокомпонентный высокомодульный эластичный полиуретановый герметик, отверждаемый под действием влаги воздуха с образованием прочного герметичного соединения. Предназначен для герметизации швов и склеивания различных строительных материалов внутри и снаружи здания. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- создание надежных, герметизирующих и строительных швов, устойчивых к вибрационным и деформационным нагрузкам;
- герметизация и заполнение вертикальных и наклонных швов, фасадных и кровельных стыков.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- сохраняет эластичность в течение всего срока службы;
- высокотехнологичен и удобен в применении;
- переносит большие динамические нагрузки и поглощает вибрации;
- не растекается и не сползает по шву;
- широкий температурный диапазон использования в отвердевшем состоянии;
- устойчив к атмосферным воздействиям и температурным перепадам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Цвет герметика	чёрный	визуально
Температура эксплуатации	от -40°С до +70°С	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Температура нанесения	от +5°С до +35°С	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Плотность, г/см^3	1,3-1,6	
Время отверждения, ч	28*	
Скорость отверждения	2,5-3 мм в сутки*	
Твердость по Шору А	35-40	
Коэффициент растяжения	≥420%	
Объем заполнения, мл	600	

* При температуре +23°С и относительной влажности 50%.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и обезжиренными. Температура окружающей среды при применении от +5°С до +35°С. Поместить файл-пакет в пистолет для герметика, соблюдая правила использования пистолета. Хвостик упаковки файл-пакета срезать ножом. Наносить герметик медленно, тщательно заполняя шов. Ровный край шва получится, если использовать заранее наклеенную по краям стыка самоклеящуюся ленту, которую необходимо снять сразу после нанесения герметика. Разравнивание швов производить шпателем, смоченным в воде или мыльном растворе. Скорость отверждения герметика – 2-3 мм в сутки. Отвержденный герметик удаляется только механическим способом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СОСТАВ: Преполимер полиуретана на основе дифенил-метан-диизоцианата, наполнители, функциональные добавки, пигменты.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 МЕСЯЦЕВ при соблюдении правил хранения.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от +5˚С до +25˚С в сухом помещении.